

Baunit Sanova Antico / Baunit KalkMörtel 2



Известковая штукатурка

ПРОДУКТ	Сухая известковая смесь заводского изготовления с добавлением 5 % гидравлической добавки для ручного нанесения. Применяется для внутренних и наружных работ.	
ПРИМЕНЕНИЕ	Наносится на известковые, известково-цементные штукатурки, кирпич, известняк. Применяется для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для реставрации памятников архитектуры.	
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ	Упаковка: Мешок: 25 кг. Поддон: 42 мешка (1050 кг). Хранение: В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Срок хранения 12 месяцев (от даты производства).	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Максимальный размер зерна:	2,5 мм
	Предел прочности на сжатие (28 сут):	$\geq 1,5 \text{ Н/мм}^2$
	Коэффициент теплопроводности λ :	ок. 0,8 Вт/мК
	Коэффициент сопротивления паропрооницанию μ :	ок. 15
	Коэффициент (S_d):	ок. 0,3 при толщине слоя 20 мм
	Плотность раствора:	ок. 1900 кг/м ³
	Расход материала:	ок. 16 кг/м ² при толщине слоя 10 мм
	Максимальная толщина штукатурки при однослойном нанесении:	15 мм
ОСНОВАНИЕ	Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без пыли, впитывающим, без высолов, способным нести нагрузку и без слабых участков.	
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ	Основание предварительно увлажняют в зависимости от его природы, впитывающей способности и погодных условий. Как правило, основание увлажняют за 2 часа до нанесения штукатурки. Важно, чтобы на поверхности стены не образовывалась водяная плёнка.	
НАНЕСЕНИЕ	При выполнении штукатурных работ наносится обрызг и грунт. При приготовлении рабочего раствора обрызга смесь замешивается с водой в обычных строительных гравитационных смесителях или с помощью механической мешалки до готовой к применению консистенции. Время смешивания ок. 3-5 мин. Расход воды составляет ок. 5 л на мешок (25кг). Обрызг наносится кельмой или мастерком сплошным слоем толщиной 5-10 мм. Поверхность должна оставаться шероховатой. Время твердения обрызга не менее 2 сут. В течении первых 2-3 сут твердения следует защищать штукатурку от быстрого высыхания, при необходимости смачивать водой. Нанесение грунта производится для формирования основного объема штукатурки. Время смешивания ок. 3-5 мин. Расход воды составляет ок. 4 л на мешок (25кг). Растворная смесь набрасывается кельмой или ковшом. При требуемой толщине штукатурного слоя более 15 мм нанесение производится послойно. Время твердения между слоями не менее 1-2 сут. Время твердения всех штукатурных слоев перед нанесением отделочных материалов - не менее 10 сут на каждый сантиметр толщины. Поверхности со свеженанесённой известковой штукатуркой защищать от быстрого	

высыхания не менее 2-3 сут.

**ОБЩИЕ
УКАЗАНИЯ**

Во время нанесения и процесса схватывания температура воздуха, материала и основания должна быть выше +5°C.

Дополнительную информацию читайте в технической спецификации на продукт и на сайте компании.